

ACRYRUB FLEXİ

Revizyon: 25/04/2018

Sayfa 1 / 2

Teknik Veriler:

Baz	Akrilik Polimer
Kıvam	Macun
Kürleme Sistemi	Fiziksel kuruma
Dış katman oluşumu (20°C/%65 B.N.)	Yakl. 20 dk.(20°C/%65 Nem.)
Çekme (DIN 52451)	Yakl. %15
Özgül Ağırlık (DIN 53479B)	1,10 g/ml
Sıcaklık Dayanımı	-20°C ila +80°C
Maksimum izin verilen Genleşme	%25

* Sıcaklık, nem, alt katman gibi ortam koşullarına göre farklılık gösterir.

Ürün:

Acryrub Flexi, akrilik yayılma esaslı yüksek kaliteli, plastoelastik, tek bileşenli bir derz dolgusudur. Çok yüksek hareket kabiliyetine sahip olup, iç ve dış uygulamalar için geliştirilmiştir.

Özellikler:

- Çok kolay uygulanır
- Kürleme sonrası su geçirmez ve renk vermez
- Kürleme sonrası boyanabilir
- İç ve dış uygulamalarda, Birçok gözenekli yüzeye çok iyi yapışır.
- Alüminyuma- beton-pvc'ye çok iyi yapışır.
- Yüksek esneme hareketine sahip derzler için uygundur.

Uygulamalar:

- En fazla %25 hareketliliğe sahip derzler
- Beton ve alçı içindeki çatlaklar için derz dolgu maddesi
- İnşaat sektöründe bağlantı derzleri
- Pencere eşiklerindeki, süpürgelik ve zemin arasındaki, tuğla aralarındaki vb. derzler

Ambalaj:

Renk: beyaz, gri, kahverengi, siyah, antrasit, bronz(vizon), altınmeşe
Ambalaj: 310 ml kartuş, 600 ml folyo torba

Raf ömrü:

Açılmamış ambalajda serin ve kuru bir yerde +5°C ila +25° arasındaki sıcaklıkta 12 ay. Donmaya karşı koruyun!

Yüzeyler:

Tür: tüm gözenekli bina yüzeyleri.

Yüzey durumu: temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış.

Hazırlama: çok gözenekli yüzeyleri sulandırılmış Acryrub Exterior (1 ölçek Acryrub Flexi ve 2 ölçek su) ile hazırlayın.

Önceden uygunluk testi gerçekleştirilmesini tavsiye ederiz.

Derz boyutu:

Minimum genişlik: 5mm

Maksimum genişlik: 20mm

Minimum derinlik: 5mm

Tavsiye: derz derinliği = derz genişliği

Büyük derz boyutlarında üç taraflı yapışmayı önlemek üzere PE derz fitili kullanın.

Dolgunun uygulanması:

Yöntem: Dolguyu manüel veya pnömatik derz dolgu tabancası ile uygulayın. Dolguyu bir dolgu ıspatulası ile düzleştirin.

Uygulama sıcaklığı: +5°C ila +30°C, yağmur ya da don bekleniyorsa uygulamayın

Temizleme: Kürlenmemiş Acryrub Flexi, araçlardan suyla çıkarılabilir. Kürlenen dolgunun mekanik olarak temizlenmesi gerekir.

Son işlem: sabunlu su ile

Onarım: Acryrub Flexi ile

ACRYRUB FLEXİ

Revizyon: 25/04/2018

Sayfa 2 / 2

Notlar:

- Sürekli olarak su altında kalma olasılığı olan uygulamalarda kullanmayın
- Yağmur veya don gerçekleşmesi bekleniyorsa uygulamayın
- Acryrub Flexi çoğu boya türü ile boyanabilir.
- Boyanın plastoelastik dolgu üzerine uygulanabilecek derecede esnek olması gerekir.
- Önceden test edilmesi tavsiye olunur.

Sağlık ve Emniyet Tavsiyeleri

Olağan endüstriyel hijyen tedbirlerini uygulayın.
Daha fazla bilgi için etikete başvurun.